

環境対応商品

抜群の  
塗装作業性

高級な  
仕上り外観

標準焼付タイプ・低温焼付タイプから選定できる

標準焼付タイプ

焼付形アクリル樹脂塗料

**NEWアクローゼ**

低温焼付タイプ

焼付形アクリル樹脂塗料

**NEWアクローゼLB**

より環境対応へと進化——。

特化則対応商品

RoHS対応商品

ハイソリッド

非トルエン・キシレン

容量・色

用途

16kg

各色・  
クリアー

4kg

各色

つや

各つや

電気機器：配電盤・ファンヒーター・給湯器など  
建 材：フェンス・間仕切り・サッシなど

鋼製家具類：ロッカー・キャビネット・机・書棚など

軽金属類：アルミ製品・ブリキ製品・亜鉛めっき鋼板など

大日本塗料株式会社

塗料性状

項目	内容	
密度(比重) (20℃)	塗料	1.38±0.02
	揮発分	0.88
粘度(20℃ ストーマ)	85±3KU	
加熱残分	68±2%	
貯蔵期間(20℃)	6ヶ月	

上記 塗料性状の数値は、標準焼付タイプ・低温焼付タイプの【白色】を示すものであり、色により変動があります。

塗膜性能

試験項目	NEWアクローゼ (標準焼付タイプ)	NEWアクローゼLB (低温焼付タイプ)
標準焼付温度	150℃×20分	130℃×20分
標準膜厚	25±5μm	25±5μm
鏡面光沢度	85以上	85以上
耐カッピング性	5mm以上	4mm以上
耐おもり落下性	30cm異常なし	30cm異常なし
引っかき硬度(鉛筆法)	2H	2H
付着性(クロスカット法)	分類1以下	分類1以下
耐アルカリ性	5%炭酸ソーダ(40℃)	48時間異常なし
耐酸性	5%硫酸(23℃)	48時間異常なし
耐揮発油性	試験用揮発油2号(23℃)	24時間異常なし
耐液体性(水浸漬法)	120時間異常なし	120時間異常なし
耐中性塩水噴霧性	240時間異常なし	240時間異常なし
耐湿性(連続結露法)	240時間異常なし	240時間異常なし
促進耐候性(SWOM*)	600時間著しい変化なし	600時間著しい変化なし

素材: SPCC-SD(りん酸亜鉛処理鋼板) 仕様: 1C-1B 塗色: 白  
\*SWOM: サンシャインウエザオメーター

関連法規制

危険物表示	第4類第2石油類
有機溶剤	第2種有機溶剤含有物
有害物表示	SDS参照

安全データシート(SDS)は、各原料SDS及びその添加量により算出しています。

標準塗装仕様  
(1コート1ベーク)

工程	作業内容	
	NEWアクローゼ(標準焼付タイプ)	NEWアクローゼLB(低温焼付タイプ)
1 前処理	脱脂及び化成処理を行う。	
2 塗装	[NEWアクローゼ]又は[NEWアクローゼLB]をNEWアクローゼシンナーで希釈し、エアースプレー又は静電塗装を行う。 粘度 秒/20℃(IHS#2) エアースプレー: 15~30秒 静電塗装: 15~25秒 標準膜厚 25±5μm	
3 セッティング	10分以上(室温)	
4 焼付	150℃×20分 (被塗物表面温度)	130℃×20分 (被塗物表面温度)

【耐食仕様】

工程	作業内容	
	NEWアクローゼ(標準焼付タイプ)	NEWアクローゼLB(低温焼付タイプ)
1 前処理	脱脂及び化成処理を行う。	
2 下塗塗装	[FBプライマー]又は[PEプライマー]を専用シンナーで希釈し、エアースプレー又は静電塗装を行う。 粘度 秒/20℃(IHS#2) FBプライマー エアースプレー:13~17秒 静電塗装:10~15秒 標準膜厚 10~15μm PEプライマー エアースプレー:15~30秒 静電塗装:15~25秒 標準膜厚 25±5μm	
3 セッティング	5~10分(室温)	
4 塗装	[NEWアクローゼ]又は[NEWアクローゼLB]をNEWアクローゼシンナーで希釈し、エアースプレー又は静電塗装を行う。 粘度 秒/20℃(IHS#2) エアースプレー: 15~30秒 静電塗装: 15~25秒 標準膜厚 25±5μm	
5 セッティング	10分以上(室温)	
6 焼付	150℃×20分 (被塗物表面温度)	130℃×20分 (被塗物表面温度)

使用上の注意 引火性の液体で、危険有害性情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。※詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意

- 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
- 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
- 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業着、えり巻きタオル、保護手袋等。
- 取扱い後は、手洗い及びうがいを行って下さい。
- 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。

●緊急時の処置

- よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
- 子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- 本来の用途以外に使用しないで下さい。
- 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

- 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
- 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布の水の入った容器に保管して下さい。

**DNT** 大日本塗料株式会社

- 大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎554-0012 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
- 東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
- 札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
- 仙台営業所 ☎022-236-1020 ☎983-0034 仙台市宮城野区扇町5-6-20
- 名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
- 広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
- 福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーダイヤル 0120-98-1716



地球環境への負荷軽減のために、  
植物油インキを使用しています。

※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。  
※本製品の内容は予告なく変更することがあります。