



商品番号 U03  
 FBプライマー

1. 系統 特殊変性エポキシ樹脂系下塗塗料

## 2. 特長

- 1) 常温乾燥から焼付まで幅広く対応
- 2) 耐食性、作業性に優れた重金属フリープライマー
- 3) 各種上塗塗料とウェットオンウェットで塗装可能
- 4) 各種素材に強力な密着力を示す

## 3. 塗料性状

項目		内容	
容量・色相		16kg	白、ライトグレー
			グレー、黒
密度(比重) (20°C)	塗料	1.25	
	揮発分	0.87	
粘度(25°C ストーマー)		77KU	
加熱残分		50%	
標準焼付条件		常温乾燥~160°C×20分	
標準膜厚		10~15 μm ※使用上のポイント参照	
貯蔵期間(20°C)		6ヶ月	

上記 塗料性状、関連法規則の数値は【白】を示すものであり、色により若干の変動があります。

## 4. 関連法規則

危険物表示	第4類第1石油類
有機溶剤	第2種有機溶剤含有物
有害物表示	SDS参照

### (使用上のポイント)

- ・ 一般のメラミンシンナーでは希釈できません。CFプライマーシンナーを使用して下さい。
- ・ 20 μm以上の厚膜塗装の場合は最終工程の乾燥を十分に確保して下さい。
- ・ 配電盤仕様等の厚膜が必要な場合は、40 μmを標準膜厚として下さい。
- ・ リコート時、プライマーから塗装する仕様についてはリフティングを起こす場合があるため事前確認をお願いします。
- ・ 上塗りに粉体をご使用する際は、下塗りを焼付乾燥しご使用下さい。
- ・ 上塗りに常乾をご使用する際は、下塗り塗装後30分以上セッティングして下さい。また、強制乾燥する場合は、100°C×10分以上乾燥させご使用下さい。